特殊エポキシ樹脂系　　ISO 14001 審査登録工場で製造された製品です

ABC 速硬化パテ

エポキシ系・硬質ウレタン系塗り床下地補修材

速硬　改修　日本接着剤工業会 F☆☆☆☆

ケミクリートE、ビューコートに代表される厚膜型塗り床材の施工前に、予想される仕上げ面へのピンホール発生防止のための目止めに有効です。また、欠損部の穴埋めや、納まり上で発生する面取り、R成形など用途は多彩。速硬タイプなので工期への影響がきわめて少なく、より良い仕上がりが期待できます。

主な用途	**塗り床下地補修（塗り床施工面の目止め、欠損部穴埋め） 現場での面取り成形、R成形**

- 下地欠損部補修だけでなく、仕上面へのピンホール発生防止のための目止めにも有効です。
- 40分で硬化（23℃）。指觸乾燥確認后、即仕上材の施工が可能です。
- エポキシ系、硬質ウレタン系の厚膜型塗り床のいずれにも強力に接着します。セラRコーナーの接着剤としても使用可能です。
- 少量でも使いやすいチューブタイプです。

［使用上の注意］

・MMA樹脂系、ビニルエステル樹脂系の塗り床材には、付着力不足、硬化不良等を生じる可能性が高いため、使用できません。
・ケミクリートW143（上水道対応）、プロテクリートE（下水道対応）は、指定品質規格保持のため、使用できません。
・硬質ウレタン樹脂系以外のウレタン樹脂系塗り床材は、弾力性能阻害、付着力不足などの不具合が出るため使用できません。

●使用例：欠損部の穴埋め





●性能特性

項目		単位	温度		
			30℃	23℃	5℃
可使時間		分	5～7	7～10	20～25
硬化時間		分	20	40	90
接着力	ケミクリートE	－	良好	良好	良好
	ビューコート	－	良好	良好	良好