エポキシ系速硬化剤

ISO 14001 審査登録工場で製造された製品です

クイック E

ケミクリートE専用速硬化剤

速硬

日本建築仕上材工業会 F☆☆☆☆

ケミクリート E の緊急工事に適した速硬タイプの硬化剤です。

- 下塗工程での硬化時間短縮に最適です。
- 施工後約4時間（23℃）でケミクリートEの施工が可能となります。

［仕様について］

・低温硬化性をさらに高めた材料も別途用意しています。詳しくは担当営業にご相談ください。

・ケミクリートEの上塗には使用できません。

●硬化特性比較

塗膜硬度D65（歩行可能程度）に到達するまでに必要な養生時間の目安。

温度	クイック E	一般冬用
5℃	**16 時間**	44 時間
10℃	**8 時間**	24 時間
23℃	**4 時間**	10 時間